

YEP 2500

UNDERLAGSTÄCKNING

Takcentrum YEP 2500 är en högkvalitativ underlagspapp av SBS-modifierad bitumen avsedd för krävande underlagstäckning. Underlagspappen är baserad på en "högoktanig" SBS-gummibitumen, en blandning som ger hög elasticitet och köldflexibilitet och som dessutom tål temperaturer över 100 °C.

Takcentrum YEP 2500 absorberar inte vatten och är armerad med en kraftig och rötsäker stomme av slitstark polyesterfilt som ger produkten hög brottöjning och draghållfasthet. Polyesterstommen är belagd med SBS-modifierad asfalt.

Takcentrum YEP 2500 används för såväl underlagstäckning som membranisolering på plana och låglutande tak där stora krav ställs på flexibilitet, brottöjning och draghållfasthet.

Takcentrum YEP 2500 appliceras på både nyproduktion och renoveringar. Över- och undersida är i standardkvalité belagd med sand.

Takcentrum YEP 2500 kan förankras mekaniskt eller helklistras i varm- eller kallasfalt och har hög motståndskraft mot mekaniskt slitage. Våder och överlapp sammanfogas utan att kall- eller varmasfalt används. Klisterkantens fantastiska klisterförmåga gör produkten lämplig att använda då skarvarna skall ha dold infästning, t ex under plan plåt och även vid låga temperaturer.

Takcentrum YEP 2500 lämpar sig extra bra som underlagstäckning på tak med låg lutning. Vid lutning som är mindre än 3° (5,5 cm/m) skall dock spikhuvudena strykas med varm- eller kallasfalt.

Takcentrum YEP 2500 kan ligga exponerad mot UV i upp till 4 månader.



Teknisk Data

YEP 2500

YEP 2500	
Ytbeläggning	Sand/sand
Rullängd	10x1 m
Vikt (EN 1849-1)	2500 g/m ² ±10
Applicering	Mekanisk infästning alt. kall- eller varmklistring
Armering	Polyester stomme
Köldflexibilitet (EN 13859-1)	0 °C
Brandegenskaper (EN 13859-1)	E
Draghållfasthet Längsg (EN 13859-1)	550 ±15%
Draghållfasthet Tvärg (EN 13859-1)	300 ±15%
Rivmotstånd Längsg (EN 13859-1)	100 ±15%
Rivmotstånd Tvärg (EN 13859-1)	120 ±15%
Rivmotstånd vid spik (EN 13859-1)	> 225 N
Brottöjning Längsg (EN 13859-1)	30-35%
Brottöjning Tvärg (EN 13859-1)	30-35%
Vattentäthet (EN 13859-1)	W1

Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° C° och +40 C°. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under +5 C°. Informationen på detta datablad är upprättat efter producentens deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta datablad kan komma att uppdateras och ändras utan någon specifik notis därom. Det är alltid köparens ansvar att kontrollera lämpligheten och användningsområde för produkten.



Takcentrum Sverige AB
 Orgnr. 556553-7007
 Vretensborgsvägen 10-12
 126 30 Hägersten

Kontakt information
 Tel: 08-89 01 09
 Fax: 08-89 01 14
 E-mail: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se